

Déco N203 Blockout (end 31.12.2024)		Technische Informationen	
Zusammensetzung		Déco N203 flock laminiert	
Öffnungsfaktor	NBN EN 410	0.00%	
Gewicht	NF EN 12127	700.00 g/m ²	
Dicke	ISO 5084	0.65 mm	
Dichte	ISO 7211/2	KETTE 22.00 yarn/cm	SCHUSS 20.00 yarn/cm
Farbechtheit bei Kunstlicht	ISO 105 B02	>7	
Rollenlänge		30 m	
Reinigung		Mit Seifenwasser	
Konfektion		Durch Hitze-, Hochfrequenz- oder Ultraschallschweißen	
Brandschutzklasse		awaiting results	
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	M2	
└ Frankreich	NF P92-503	Class 1	
└ Italien	UNI 9177	B2	
└ Deutschland	DIN 4102	C	
└ UK	BS 5867	FR	
└ USA	NFPA 701		
Reißfestigkeit	ISO 4674-1 methode 2		
└ Original		KETTE 2.90 daN	SCHUSS 3.10 daN
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 2.40 daN	SCHUSS 2.90 daN
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 2.70 daN	SCHUSS 3.40 daN
Bruchdehnung	ISO 1421		
└ Original		KETTE 7.20 %	SCHUSS 3.50 %
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 6.10 %	SCHUSS 2.90 %
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 6.30 %	SCHUSS 2.80 %
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 5.10 %	SCHUSS 1.40 %
Bruchfestigkeit	ISO 1421		
└ Original		KETTE 185.00 daN/5cm	SCHUSS 200.00 daN/5cm
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 170.00 daN/5cm	SCHUSS 200.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 125.00 daN/5cm	SCHUSS 160.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 110.00 daN/5cm	SCHUSS 90.00 daN/5cm