

Déco N203 Blockout		Información técnica	
Composición		Déco N203 flock laminada	
Factor de apertura	NBN EN 410	0.00%	
Peso	NF EN 12127	700.00 g/m ²	
Espesor	ISO 5084	0.65 mm	
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 22.00 yarn/cm	TRAMA 20.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7	
Largo del rollo		30 m	
Limpieza		Con agua y jabón	
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica	
Clasificación de resistencia al fuego			
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	awaiting results	
└ Francia	NF P92-503	M2	
└ Italia	UNI 9177	Class 1	
└ Alemania	DIN 4102	B2	
└ Reino Unido	BS 5867	C	
└ USA	NFPA 701	FR	
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2		
└ Original		URDIMBRE 2.90 daN	TRAMA 3.10 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 2.40 daN	TRAMA 2.90 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 2.70 daN	TRAMA 3.40 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 7.20 %	TRAMA 3.50 %
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 6.10 %	TRAMA 2.90 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 6.30 %	TRAMA 2.80 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 5.10 %	TRAMA 1.40 %
Fuerza de rotura	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 185.00 daN/5cm	TRAMA 200.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 170.00 daN/5cm	TRAMA 200.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 125.00 daN/5cm	TRAMA 160.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 110.00 daN/5cm	TRAMA 90.00 daN/5cm