Verso 3 (end 31.12.2024)

Technische Informationen

Zusammensetzung		Glasfaser 36% - PVC 64%
Öffnungsfaktor	NBN EN 410	3.00%
Gewicht	NF EN 12127	470.00 g/m²
Dicke	ISO 5084	0.55 mm
Dichte	ISO 7211/2	KETTE 24.00 yarn/cm SCHUSS 23.00 yarn/cm
Farbechtheit bei Kunstlicht	ISO 105 B02	>7
Rollenlänge		30 m
Reinigung		Mit Seifenwasser
Konfektion		Durch Hitze-, Hochfrequenz- oder Ultraschallschweißen
Brandschutzklasse		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	B-s2,d0
└ Deutschland	DIN 4102	B2
Reißfestigkeit	ISO 4674-1 methode 2	
└ Original		KETTE 5.90 daN SCHUSS 4.60 daN
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 6.30 daN SCHUSS 5.50 daN
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 6.00 daN SCHUSS 4.70 daN
Bruchdehnung	ISO 1421	
└ Original		KETTE 2.70 % SCHUSS 3.60 %
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 2.90 % SCHUSS 3.30 %
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 2.75 % SCHUSS 2.40 %
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 2.30 % SCHUSS 2.35 %
Bruchfestigkeit	ISO 1421	
└ Original		KETTE 155.00 daN/5cm SCHUSS 180.00 daN/5cm
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 160.00 daN/5cm SCHUSS 170.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 150.00 daN/5cm SCHUSS 110.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 100.00 daN/5cm SCHUSS 100.00 daN/5cm