

Verso 3		Información técnica
Composición		Fibra de vidrio 36% - PVC 64%
Factor de apertura	NBN EN 410	3.00%
Peso	NF EN 12127	470.00 g/m ²
Espesor	ISO 5084	0.55 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 24.00 yarn/cm TRAMA 23.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistencia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	B-s2,d0
└ Alemania	DIN 4102	B2
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2	
└ Original		URDIMBRE 5.90 daN TRAMA 4.60 daN
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 6.30 daN TRAMA 5.50 daN
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 6.00 daN TRAMA 4.70 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421	
└ Original		URDIMBRE 2.70 % TRAMA 3.60 %
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 2.90 % TRAMA 3.30 %
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 2.75 % TRAMA 2.40 %
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 2.30 % TRAMA 2.35 %
Fuerza de rotura	ISO 1421	
└ Original		URDIMBRE 155.00 daN/5cm TRAMA 180.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 160.00 daN/5cm TRAMA 170.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 150.00 daN/5cm TRAMA 110.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 100.00 daN/5cm TRAMA 100.00 daN/5cm