

Zilarío 3%		Información técnica
Composición		100% Botellas de PET recicladas
Factor de apertura	NBN EN 410	3.00%
Peso	NF EN 12127	226.00 g/m ²
Espesor	ISO 5084	0.46 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 21.00 yarn/cm TRAMA 18.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor o soldadura ultrasónica con una cinta adhesiva extra caliente
Clasificación de resistencia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M1
└ Italia	UNI 9177	
└ Alemania	DIN 4102	B1
└ Reino Unido	BS 5867	
└ USA	NFPA 701	
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2	
└ Original		URDIMBRE 5.20 daN TRAMA 6.80 daN
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 5.00 daN TRAMA 6.20 daN
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 5.20 daN TRAMA 6.70 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421	
└ Original		URDIMBRE 36.00 % TRAMA 33.50 %
Fuerza de rotura	ISO 1421	
└ Original		URDIMBRE 160.00 daN/5cm TRAMA 135.00 daN/5cm