

Serge 10%		Technische Informationen	
Zusammensetzung		Glasfaser 42% - PVC 58%	
Öffnungsfaktor	NBN EN 410	10.00%	
Gewicht	NF EN 12127	490.00 g/m ²	
Dicke	ISO 5084	0.83 mm	
Dichte	ISO 2286-3	KETTE 18.00 yarn/cm	SCHUSS 12.00 yarn/cm
Farbechtheit bei Kunstlicht	ISO 105 B02	>7	
Farbechtheit gegenüber künstlicher Bewitterung	ISO 105 B04	>7	
Rollenlänge		50 m	
Reinigung		Mit Seifenwasser	
Konfektion		Durch Hitze-, Hochfrequenz- oder Ultraschallschweißen	
Brandschutzklasse			
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	M1 Class 1 B1 C FR	
└ Frankreich	NF P92-503		
└ Italien	UNI 9177		
└ Deutschland	DIN 4102		
└ UK	BS 5867		
└ USA	NFPA 701		
Reißfestigkeit	ISO 4674-1 method 2		
└ Original		KETTE 9.60 daN	SCHUSS 7.60 daN
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 8.60 daN	SCHUSS 7.10 daN
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 8.80 daN	SCHUSS 7.00 daN
Bruchdehnung	ISO 1421		
└ Original		KETTE 5.20 %	SCHUSS 4.90 %
└ Nach Farbechtheit gegenüber künstlicher		KETTE 5.80 %	SCHUSS 5.00 %
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 6.70 %	SCHUSS 5.20 %
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 5.00 %	SCHUSS 4.80 %
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 4.80 %	SCHUSS 4.20 %
Bruchfestigkeit	ISO 1421		
└ Original		KETTE 312.00 daN/5cm	SCHUSS 200.00 daN/5cm
└ Nach Farbechtheit gegenüber künstlicher		KETTE 289.00 daN/5cm	SCHUSS 190.00 daN/5cm
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 289.00 daN/5cm	SCHUSS 185.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 271.00 daN/5cm	SCHUSS 174.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 217.00 daN/5cm	SCHUSS 139.00 daN/5cm