Serge 1%

Información técnica

Composición		Fibra de vidrio 42% - PVC 58%
Factor de apertura	NBN EN 410	1.00%
Peso	NF EN 12127	620.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.80 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 20.00 yarn/cm TRAMA 18.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Solidez del color a la climatización/calefacción	ISO 105 B04	>7
Permeabilidad al aire	ISO 9237	497.00l/m²/s
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M1
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B1
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2	
└ Original		URDIMBRE 5.90 daN TRAMA 6.20 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 6.00 daN TRAMA 6.20 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 5.30 daN TRAMA 5.80 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421	
└ Original		URDIMBRE 4.70 % TRAMA 3.80 %
└ Solidez del color a la climatización/calefacción		URDIMBRE 4.70 % TRAMA 3.30 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 4.80 % TRAMA 3.90 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 5.00 % TRAMA 3.70 %
Fuerza de rotura	ISO 1421	
└ Original		URDIMBRE 321.00 daN/5cm TRAMA 277.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la climatización/calefacción		URDIMBRE 225.00 daN/5cm TRAMA 216.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 236.00 daN/5cm TRAMA 279.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 251.00 daN/5cm TRAMA 266.00 daN/5cm