

Serge 600 Blockout Lunar		Technische Informationen	
Zusammensetzung		Glasfaser 42% - PVC 58%	
Öffnungsfaktor	NBN EN 410	0.00%	
Gewicht	NF EN 12127	678.00 g/m ²	
Dicke	ISO 5084	0.73 mm	
Dichte	ISO 7211/2	KETTE 18.00 yarn/cm	SCHUSS 14.00 yarn/cm
Farbechtheit gegenüber künstlicher Bewitterung	ISO 105 B04	>7	
Luftdurchlässigkeit	ISO 9237	0.0	
Rollenlänge		30 m	
Reinigung		Mit Seifenwasser	
Konfektion		Durch Hitze-, Hochfrequenz- oder Ultraschallschweißen	
Brandschutzklasse			
└ Deutschland	DIN 4102	B1	
└ UK	BS 5867	awaiting test results	
└ USA	NFPA 701	awaiting test results	
└ Frankreich	NF P92-503	M1	
└ Italien	UNI 9177	Class 1	
Reißfestigkeit	ISO 4674-1 methode 2		
└ Original		KETTE 8.50 daN	SCHUSS 9.00 daN
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 8.40 daN	SCHUSS 9.30 daN
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 8.80 daN	SCHUSS 9.30 daN
Bruchdehnung	ISO 1421		
└ Original		KETTE 6.40 %	SCHUSS 7.30 %
└ Nach Farbechtheit gegenüber künstlicher		KETTE 6.50 %	SCHUSS 7.00 %
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 6.20 %	SCHUSS 6.90 %
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 6.40 %	SCHUSS 6.70 %
Bruchfestigkeit	ISO 1421		
└ Original		KETTE 224.20 daN/5cm	SCHUSS 176.60 daN/5cm
└ Nach Farbechtheit gegenüber künstlicher		KETTE 214.20 daN/5cm	SCHUSS 168.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 222.40 daN/5cm	SCHUSS 162.60 daN/5cm
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 213.90 daN/5cm	SCHUSS 161.60 daN/5cm
Empfehlungen		Zur Verwendung in Sonnenschutzsystemen mit Zipscreens.	