Serge 600 Blockout Lunar

Información técnica

Composición		Fibra de vidrio 42% - PVC 58%	
Factor de apertura	NBN EN 410	0.00%	
Peso	NF EN 12127	660.00 g/m²	
Espesor	ISO 5084	0.78 mm	
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 yarn/cm	TRAMA 14.00 yarn/cm
Solidez del color a la climatización/calefacción	ISO 105 B04	>7	
Permeabilidad al aire	ISO 9237	0.0	
Largo del rollo		30 m	
Limpieza		Con agua y jabón	
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica	
Clasificación de resistancia al fuego			
└ Francia	NF P92-503	awaiting test results	
└ Italia	UNI 9177	awaiting test results	
└ Alemania	DIN 4102	awaiting test results	
└ Reino Unido	BS 5867	awaiting test results	
└ USA	NFPA 701	awaiting test results	
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2		
└ Original		URDIMBRE 8.50 daN	TRAMA 9.00 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 8.40 daN	TRAMA 9.30 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 8.80 daN	TRAMA 9.30 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 6.40 %	TRAMA 7.30 %
└ Solidez del color a la climatización/calefacción		URDIMBRE 6.50 %	TRAMA 7.00 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 6.20 %	TRAMA 6.90 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 6.40 %	TRAMA 6.70 %
Fuerza de rotura	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 224.20 daN/5cm	TRAMA 176.60 daN/5cm
└ Solidez del color a la climatización/calefacción		URDIMBRE 214.20 daN/5cm	TRAMA 168.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 222.40 daN/5cm	TRAMA 162.60 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 213.90 daN/5cm	TRAMA 161.60 daN/5cm
Recomendaciones		Se recomienda el uso en sistema ZIP.	