Serge 600 Blockout Solar

Información técnica

Composición		Fibra de vidrio 34% - PVC 48% - PVC laminado 18%
Factor de apertura	NBN EN 410	3.00%
Peso	NF EN 12127	645.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.70 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 yarn/cm TRAMA 14.00 yarn/cm
Solidez del color a la climatización/calefacción	ISO 105 B04	>7
Permeabilidad al aire	ISO 9237	0
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Alemania	DIN 4102	awaiting test results
└ Reino Unido	BS 5867	awaiting test results
└ USA	NFPA 701	awaiting test results
└ Francia	NF P92-503	M2
└ Italia	UNI 9177	Class 1
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2	
└ Original		URDIMBRE 9.00 daN TRAMA 9.90 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 10.00 daN TRAMA 11.00 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 9.80 daN TRAMA 10.00 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421	
└ Original		URDIMBRE 5.70 % TRAMA 7.90 %
└ Solidez del color a la climatización/calefacción		URDIMBRE 5.90 % TRAMA 6.70 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 5.50 % TRAMA 6.40 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 5.90 % TRAMA 6.20 %
Fuerza de rotura	ISO 1421	
└ Original		URDIMBRE 205.70 daN/5cm TRAMA 169.80 daN/5cm
└ Solidez del color a la climatización/calefacción		URDIMBRE 200.10 daN/5cm TRAMA 154.60 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 210.00 daN/5cm TRAMA 210.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 215.30 daN/5cm TRAMA 147.20 daN/5cm
Recomendaciones		Se recomienda el uso en sistema ZIP.