

| Bicolor | | Technische Informationen | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Zusammensetzung | | Polyester 16% - PVC 84% | |
| Öffnungsfaktor | NBN EN 14500-B1 | 5.00% | |
| Gewicht | NF EN 12127 | 440.00 g/m ² | |
| Dicke | ISO 2286-3 | 0.62 mm | |
| Dichte | ISO 7211/2 | KETTE 19.00 yarn/cm | SCHUSS 19.00 yarn/cm |
| Farbechtheit bei Kunstlicht | ISO 4674-1B | >7 | |
| Rollenlänge | | 30 m | |
| Reinigung | | Mit Seifenwasser | |
| Konfektion | | Confection cut: by heat, high frequency or ultrasonic welding by reinforce tape / Confection welding: cruch cut, ultrasonic, laser | |
| Brandschutzklasse | | | |
| └ Europa | UNE-EN 13501-1:2007 | C-s3, d0 | |
| └ Frankreich | NF P92-503 | M2 | |
| └ Spanien | UNE EN 13773-2003 | Clase 1 | |
| Reißfestigkeit | ISO 1421 | | |
| └ Original | | KETTE 2.00 daN | SCHUSS 4.10 daN |
| └ Nach Klimakammer -30°C | | KETTE 2.00 daN | SCHUSS 3.80 daN |
| └ Nach Klimakammer +70°C | | KETTE 23.84 daN | SCHUSS 15.37 daN |
| Bruchdehnung | ISO 1421 | | |
| └ Original | | KETTE 21.83 % | SCHUSS 17.43 % |
| └ Nach Klimakammer -30°C | | KETTE 20.90 % | SCHUSS 13.43 % |
| └ Nach Klimakammer +70°C | | KETTE 23.84 % | SCHUSS 15.37 % |
| Bruchfestigkeit | ISO 1421 | | |
| └ Original | | KETTE 80.20 daN/5cm | SCHUSS 64.50 daN/5cm |
| └ Nach Klimakammer -30°C | | KETTE 81.90 daN/5cm | SCHUSS 66.20 daN/5cm |
| └ Nach Klimakammer +70°C | | KETTE 79.40 daN/5cm | SCHUSS 64.80 daN/5cm |