

Classic		Technische Informationen
Zusammensetzung		Polyester 16% - PVC 84%
Öffnungsfaktor	NBN EN 14500-B1	5.00%
Gewicht	NF EN 12127	530.00 g/m ²
Dicke	ISO 2286-3	0.77 mm
Dichte	ISO 7211/2	KETTE 15.00 yarn/cm SCHUSS 15.00 yarn/cm
Farbechtheit bei Kunstlicht	ISO 105 B02	>7
Rollenlänge		30 m
Reinigung		Mit Seifenwasser
Konfektion		Confection cut: by heat, high frequency or ultrasonic welding by reinforce tape / Confection welding: cruch cut, ultrasonic, laser
Brandschutzklasse		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Frankreich	NF P92-503	M2
└ Spanien	UNE EN 13773-2003	Clase 1
Reißfestigkeit	ISO 1421	
└ Original		KETTE 9.20 daN SCHUSS 5.10 daN
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 8.80 daN SCHUSS 5.00 daN
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 9.10 daN SCHUSS 5.50 daN
Bruchdehnung	ISO 1421	
└ Original		KETTE 21.33 % SCHUSS 32.94 %
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 20.26 % SCHUSS 31.59 %
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 23.27 % SCHUSS 33.94 %
Bruchfestigkeit	ISO 1421	
└ Original		KETTE 96.60 daN/5cm SCHUSS 173.30 daN/5cm
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 97.40 daN/5cm SCHUSS 173.10 daN/5cm
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 94.70 daN/5cm SCHUSS 175.20 daN/5cm