copaco screenweavers

visi

Natté 300		Technische Informationen
Zusammensetzung		Glasfaser 36% - PVC 64%
Öffnungsfaktor	NBN EN 410	10.00%
Gewicht	NF EN 12127	330.00 g/m²
Dicke	ISO 5084	0.30 mm
Dichte	ISO 7211/2	KETTE 18.00 yarn/cm SCHUSS 18.00 yarn/cm
Farbechtheit bei Kunstlicht	ISO 105 B02	>7
Rollenlänge		30 m
Reinigung		Mit Seifenwasser
Konfektion		Durch Hitze-, Hochfrequenz- oder Ultraschallschweißen
Brandschutzklasse		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3,d0
└ Frankreich	NF P92-503	M2
└ Italien	UNI 9177	Class 1
└ UK	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR
Reißfestigkeit	ISO 4674-1 methode 2	
└ Original		KETTE 4.70 daN SCHUSS 4.90 daN
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 4.80 daN SCHUSS 4.90 daN
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 4.80 daN SCHUSS 4.90 daN
Bruchdehnung	ISO 1421	
└ Original		KETTE 2.70 % SCHUSS 2.70 %
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 3.10 % SCHUSS 3.20 %
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 3.10 % SCHUSS 2.70 %
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 2.70 % SCHUSS 2.70 %
Bruchfestigkeit	ISO 1421	
└ Original		KETTE 140.00 daN/5cm SCHUSS 140.00 daN/5cm
└ Nach Farbechtheit gegenüber Kunstlicht		KETTE 140.00 daN/5cm SCHUSS 140.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer -30°C		KETTE 135.00 daN/5cm SCHUSS 130.00 daN/5cm
└ Nach Klimakammer +70°C		KETTE 100.00 daN/5cm SCHUSS 120.00 daN/5cm