

Natté 380 (end 31.12.2024)		Información técnica	
Composición		Fibra de vidrio 36% - PVC 64%	
Factor de apertura	NBN EN 410	5.00%	
Peso	NF EN 12127	385.00 g/m ²	
Espesor	ISO 5084	0.35 mm	
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 20.00 yarn/cm	TRAMA 20.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7	
Largo del rollo		30 m	
Limpieza		Con agua y jabón	
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica	
Clasificación de resistencia al fuego			
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3,d0	
└ Francia	NF P92-503	M2	
└ Italia	UNI 9177	Class 1	
└ Reino Unido	BS 5867	C	
└ USA	NFPA 701	FR	
Resistencia al desgarre		ISO 4674-1 methode 2	
└ Original		URDIMBRE 4.90 daN	TRAMA 4.70 daN
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 5.10 daN	TRAMA 5.15 daN
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 5.30 daN	TRAMA 4.80 daN
Elongación hasta romper		ISO 1421	
└ Original		URDIMBRE 3.70 %	TRAMA 3.20 %
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 3.70 %	TRAMA 3.00 %
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 4.00 %	TRAMA 3.00 %
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 3.60 %	TRAMA 2.90 %
Fuerza de rotura		ISO 1421	
└ Original		URDIMBRE 160.00 daN/5cm	TRAMA 160.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 150.00 daN/5cm	TRAMA 160.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 150.00 daN/5cm	TRAMA 140.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 120.00 daN/5cm	TRAMA 120.00 daN/5cm