copaco screenweavers

visi

## Natté 420

Información técnica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Composición** | | Fibra de vidrio 36% - PVC 64% | |
| **Factor de apertura** | NBN EN 410 | 1.00% | |
| **Peso** | NF EN 12127 | 420.00 g/m² | |
| **Espesor** | ISO 5084 | 0.54 mm | |
| **Densidad** | ISO 7211/2 | URDIMBRE 25.00 yarn/cm | TRAMA 18.00 yarn/cm |
| **Solidez del color a la luz artificial** | ISO 105 B02 | >7 | |
| **Largo del rollo** | | 30 m | |
| **Limpieza** | | Con agua y jabón | |
| **Confección** | | Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica | |
| **Clasificación de resistancia al fuego** | | | |
| └ Europa | UNE-EN 13501-1:2007 | awaiting results | |
| └ Francia | NF P92-503 | M2 | |
| └ Italia | UNI 9177 | Class 1 | |
| └ Alemania | DIN 4102 | B2 | |
| └ Reino Unido | BS 5867 | C | |
| └ USA | NFPA 701 | FR | |
| **Resistencia al desgarre** | ISO 4674-1 methode 2 | | |
| └ Original | | URDIMBRE 5.13 daN | TRAMA 3.30 daN |
| └ Después de la cámara climatica -30°C | | URDIMBRE 5.19 daN | TRAMA 3.44 daN |
| └ Después de la cámara climatica +70°C | | URDIMBRE 5.47 daN | TRAMA 3.59 daN |
| **Elongación hasta romper** | ISO 1421 | | |
| └ Original | | URDIMBRE 6.71 % | TRAMA 4.46 % |
| └ Solidez del color a la luz artificial | | URDIMBRE 6.65 % | TRAMA 4.35 % |
| └ Después de la cámara climatica -30°C | | URDIMBRE 6.93 % | TRAMA 4.02 % |
| └ Después de la cámara climatica +70°C | | URDIMBRE 6.66 % | TRAMA 3.75 % |
| **Fuerza de rotura** | ISO 1421 | | |
| └ Original | | URDIMBRE 244.10 daN/5cm | TRAMA 190.90 daN/5cm |
| └ Solidez del color a la luz artificial | | URDIMBRE 253.80 daN/5cm | TRAMA 180.00 daN/5cm |
| └ Después de la cámara climatica -30°C | | URDIMBRE 266.80 daN/5cm | TRAMA 175.80 daN/5cm |
| └ Después de la cámara climatica +70°C | | URDIMBRE 244.50 daN/5cm | TRAMA 162.60 daN/5cm |