Déco N203 (end 31.12.2024) - antracita | stone (010023)

Información técnica

FRENTE



DETRÁS

Anchos		250 cm
Composición		Fibra de vidrio 36% - PVC 64%
Factor de apertura	NBN EN 410	3.00%
Peso	NF EN 12127	435.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.45 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 22.00 yarn/cm TRAMA 20.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3,d0
└ Francia	NF P92-503	M2
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B2
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR
└ España	UNE 13773	Clase 1

Déco N203 (end 31.12.2024) - antracita | stone (010023)

Información técnica

Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2			
└ Original		URDIMBRE	3.30 daN	TRAMA 3.65 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE	3.00 daN	TRAMA 3.80 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE	3.10 daN	TRAMA 3.60 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE	8.80 %	TRAMA 2.80 %
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE	8.70 %	TRAMA 2.70 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE	8.60 %	TRAMA 1.80 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE	8.90 %	TRAMA 1.90 %
Fuerza de rotura	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE	125.00 daN/5cm	TRAMA 175.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE	120.00 daN/5cm	TRAMA 185.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE	120.00 daN/5cm	TRAMA 140.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE	130.00 daN/5cm	TRAMA 125.00 daN/5cm

Frente - Interior

Déco N203 (end 31.12.2024) - antracita | stone (010023)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	6.00%
Tuv = Transmisión de UV	4.90%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	74.60%
Rs = Reflexión solar	19.20%
Ts = Transmisión solar	6.10%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.56	0.05	0.50	0.66
Vidrio B	0.57	0.04	0.53	0.75
Vidrio C	0.50	0.03	0.46	0.84
Vidrio D	0.29	0.02	0.27	0.90

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Detrás - Interior

Déco N203 (end 31.12.2024) - antracita | stone (010023)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	6.00%
Tuv = Transmisión de UV	4.90%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	74.60%
Rs = Reflexión solar	19.20%
Ts = Transmisión solar	6.20%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.56	0.05	0.50	0.66
Vidrio B	0.57	0.04	0.53	0.75
Vidrio C	0.50	0.03	0.46	0.84
Vidrio D	0.29	0.02	0.27	0.90

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado