




Denim 430 - Wide Wave (002208)

Información técnica

FRENTE



DETRÁS

| Anchos | | 250 cm | |
|--|-------------|--|--|
| Composición | | Fibra de vidrio 36% - PVC 64% | |
| Factor de apertura | NBN EN 410 | 3.00% | |
| Peso | NF EN 12127 | 435.00 g/m² | |
| Espesor | ISO 5084 | 0.45 mm | |
| Densidad | ISO 7211/2 | URDIMBRE 22.00 yarn/cm TRAMA 20.00 yarn/cm | |
| Solidez del color a la luz artificial | ISO 105 B02 | >7 | |
| Largo del rollo | | 30 m | |
| Limpieza | | Con agua y jabón | |
| Confección | | Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica | |
| Clasificación de resistancia | al fuego | | |
| L Europa UNE-EN 13501-1:2007 | | awaiting results | |
| └ Francia | NF P92-503 | M2 | |





| Denim 430 - Wide Wave (002208) | Información técnica |
|--|--|
| Resistencia al desgarre ISO 4674-1 methode | 2 |
| ^L Original | URDIMBRE 3.30 daN TRAMA 3.65 daN |
| L Después de la cámara climatica -30°C | URDIMBRE 3.00 daN TRAMA 3.80 daN |
| L Después de la cámara climatica +70°C | URDIMBRE 3.10 daN TRAMA 3.60 daN |
| Elongación hasta romper ISO 142 | 1 |
| ^L Original | URDIMBRE 8.80 % TRAMA 2.80 % |
| L Solidez del color a la luz artificial | URDIMBRE 8.70 % TRAMA 2.70 % |
| L Después de la cámara climatica -30°C | URDIMBRE 8.60 % TRAMA 1.80 % |
| L Después de la cámara climatica +70°C | URDIMBRE 8.90 % TRAMA 1.90 % |
| Fuerza de rotura ISO 142 | 1 |
| L Original | URDIMBRE 125.00 daN/5cm TRAMA 175.00 daN/5cm |
| L Solidez del color a la luz artificial | URDIMBRE 120.00 daN/5cm TRAMA 185.00 daN/5cm |
| L Después de la cámara climatica -30°C | URDIMBRE 120.00 daN/5cm TRAMA 140.00 daN/5cm |
| L Después de la cámara climatica +70°C | URDIMBRE 130.00 daN/5cm TRAMA 125.00 daN/5cm |





| Frente - Interior | Denim 430 - Wide Wave (002208) |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Características visuales | |
| Tv = Transmisión visual de la luz | 13.10% |
| Tuv = Transmisión de UV | 7.10% |

| Características de energía solar | | |
|----------------------------------|--------|--|
| As = Absorción solar | 46.50% | |
| Rs = Reflexión solar | 39.30% | |
| Ts = Transmisión solar | 14.20% | |

| Tejido + vidrio: factor G | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|
| | G | Те | Qi | sc |
| Vidrio A | 0.50 | 0.12 | 0.38 | 0.59 |
| Vidrio B | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.66 |
| Vidrio C | 0.44 | 0.08 | 0.36 | 0.75 |
| Vidrio D | 0.27 | 0.05 | 0.23 | 0.86 |

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

| Confort visual | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|
| Transmisión solar normal | Class 3 | Buen efecto | |
| Control del deslumbramiento | Class 0 | Muy poco efecto | |
| Privacidad de noche | Class 1 | Poco efecto | |
| Contacto visual con el exterior | Class 3 | Buen efecto | |
| Uso de la luz de día | Class 2 | Efecto moderado | |

| Confort térmico Factor G = Energía solar total | | | | |
|--|---------|---------|---------|--|
| Vidrio A Vidrio B Vidrio C Vidrio D | | | | |
| Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 2 | |

| Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor | | | | |
|--|---------|---------|---------|--|
| Vidrio A Vidrio B Vidrio C Vidrio D | | | | |
| Class 0 | Class 0 | Class 0 | Class 1 | |

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno





| Detrás - Interior | Denim 430 - Wide Wave (002208) |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Características visuales | |
| Tv = Transmisión visual de la luz | 13.10% |
| Tuv = Transmisión de UV | 7.10% |

| Características de energía solar | | |
|----------------------------------|--------|--|
| As = Absorción solar | 47.30% | |
| Rs = Reflexión solar | 38.50% | |
| Ts = Transmisión solar | 14.20% | |

| Tejido + vidrio: factor G | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|
| | G | Те | Qi | sc |
| Vidrio A | 0.50 | 0.12 | 0.38 | 0.59 |
| Vidrio B | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.66 |
| Vidrio C | 0.44 | 0.08 | 0.36 | 0.75 |
| Vidrio D | 0.27 | 0.05 | 0.23 | 0.86 |

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

| Confort visual | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|
| Transmisión solar normal | Class 3 | Buen efecto | |
| Control del deslumbramiento | Class 0 | Muy poco efecto | |
| Privacidad de noche | Class 1 | Poco efecto | |
| Contacto visual con el exterior | Class 3 | Buen efecto | |
| Uso de la luz de día | Class 2 | Efecto moderado | |

| Confort térmico Factor G = Energía solar total | | | | |
|--|----------|----------|----------|--|
| Vidrio A | Vidrio B | Vidrio C | Vidrio D | |
| Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 2 | |

| Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor | | | | |
|--|----------|----------|----------|--|
| Vidrio A | Vidrio B | Vidrio C | Vidrio D | |
| Class 0 | Class 0 | Class 0 | Class 1 | |

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno