Serge 600 - antracita | bronce (010011)

Información técnica

FRENTE



DETRÁS

Anchos		190 cm | 220 cm | 250 cm | 270 cm | 320 cm
Composición		Fibra de vidrio 42% - PVC 58%
Factor de apertura	NBN EN 410	5.00%
Peso	NF EN 12127	525.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.74 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 yarn/cm TRAMA 14.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Solidez del color a la climatización/calefacción	ISO 105 B04	>7
Permeabilidad al aire	ISO 9237	580.00 l/m²/s
Largo del rollo		50 m / 30 m para todos los anchos > 270cm
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M2
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B2
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Serge 600 - antracita | bronce (010011)

Información técnica

Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2			
└ Original		URDIMBRE 8.50 daN	TRAMA 7.50 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 7.80 daN	TRAMA 7.50 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 8.20 daN	TRAMA 7.20 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE 3.10 %	TRAMA 2.75 %
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 4.00 %	TRAMA 2.90 %
└ Solidez del color a la climatización/calefacción		URDIMBRE 3.50 %	TRAMA 2.80 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 3.00 %	TRAMA 2.50 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 2.85 %	TRAMA 2.50 %
Fuerza de rotura	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE 260.00 daN/5cm	TRAMA 225.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 240.00 daN/5cm	TRAMA 220.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la climatización/calefacción		URDIMBRE 240.00 daN/5cm	TRAMA 225.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 225.00 daN/5cm	TRAMA 200.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 180.00 daN/5cm	TRAMA 185.00 daN/5cm

Frente - Interior — Serge 600 - antracita | bronce (010011)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	6.10%
Tuv = Transmisión de UV	6.20%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	87.40%
Rs = Reflexión solar	6.50%
Ts = Transmisión solar	6.10%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.62	0.05	0.57	0.73
Vidrio B	0.63	0.04	0.59	0.83
Vidrio C	0.54	0.03	0.50	0.91
Vidrio D	0.30	0.02	0.28	0.93

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior — Serge 600 - antracita | bronce (010011)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	6.10%
Tuv = Transmisión de UV	6.20%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	87.90%
Rs = Reflexión solar	6.00%
Ts = Transmisión solar	6.10%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.62	0.05	0.57	0.73
Vidrio B	0.63	0.04	0.59	0.83
Vidrio C	0.54	0.03	0.51	0.91
Vidrio D	0.30	0.02	0.28	0.93

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Frente - Exterior — Serge 600 - antracita | bronce (010011)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	6.10%
Tuv = Transmisión de UV	6.20%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	87.40%
Rs = Reflexión solar	6.50%
Ts = Transmisión solar	6.10%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.18	0.05	0.13	0.21
Vidrio B	0.14	0.04	0.09	0.18
Vidrio C	0.09	0.03	0.06	0.15
Vidrio D	0.07	0.02	0.05	0.21

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 3	Class 4	Class 4

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 3	Class 3	Class 3

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Exterior — Serge 600 - antracita | bronce (010011)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	6.10%
Tuv = Transmisión de UV	6.20%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	87.90%
Rs = Reflexión solar	6.00%
Ts = Transmisión solar	6.10%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.18	0.05	0.13	0.21
Vidrio B	0.14	0.04	0.09	0.18
Vidrio C	0.09	0.03	0.06	0.15
Vidrio D	0.07	0.02	0.05	0.21

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 3	Class 4	Class 4

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 3	Class 3	Class 3

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno