



Serge 600 - gris | azul ultramar (001009)

Información técnica

FRENTE



DETRÁS



Anchos		160 cm 190 cm 220 cm 250 cm 270 cm 320 cm
Composición		Fibra de vidrio 42% - PVC 58%
Factor de apertura	NBN EN 410	5.00%
Peso	NF EN 12127	525.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.74 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 TRAMA 14.00 yarn/cm yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Solidez del color a la climatización/calefacción	ISO 105 B04	>7
Permeabilidad al aire	ISO 9237	580.00 l/m²/s
Largo del rollo		50 m / 30 m para todos los anchos > 270cm
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistencia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M1
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B1
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Serge 600 - gris azul ultramar (001009)		Información técnica	
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2		
└ Original		URDIMBRE 8.50 daN	TRAMA 7.50 daN
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 7.80 daN	TRAMA 7.50 daN
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 8.20 daN	TRAMA 7.20 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 3.10 %	TRAMA 2.75 %
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 4.00 %	TRAMA 2.90 %
└ Solidez del color a la climatización/calefacción		URDIMBRE 3.50 %	TRAMA 2.80 %
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 3.00 %	TRAMA 2.50 %
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 2.85 %	TRAMA 2.50 %
Fuerza de rotura	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 260.00 daN/5cm	TRAMA 225.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 240.00 daN/5cm	TRAMA 220.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la climatización/calefacción		URDIMBRE 240.00 daN/5cm	TRAMA 225.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 225.00 daN/5cm	TRAMA 200.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 180.00 daN/5cm	TRAMA 185.00 daN/5cm

Frente - Interior

Serge 600 - gris | azul ultramar (001009)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	4.70%
Tuv = Transmisión de UV	4.60%

Características de energía solar

As = Absorción solar	76.00%
Rs = Reflexión solar	18.40%
Ts = Transmisión solar	5.60%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.61	0.05	0.57	0.72
Vidrio B	0.60	0.04	0.56	0.79
Vidrio C	0.51	0.03	0.48	0.86
Vidrio D	0.29	0.02	0.28	0.91

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 3	Buen efecto
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 2	Efecto moderado
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 2

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior

Serge 600 - gris | azul ultramar (001009)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	4.70%
Tuv = Transmisión de UV	4.60%

Características de energía solar

As = Absorción solar	77.60%
Rs = Reflexión solar	16.80%
Ts = Transmisión solar	5.60%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.62	0.05	0.57	0.73
Vidrio B	0.61	0.04	0.57	0.80
Vidrio C	0.51	0.03	0.49	0.87
Vidrio D	0.29	0.02	0.28	0.92

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 3	Buen efecto
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 2	Efecto moderado
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 2

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Frente - Exterior

Serge 600 - gris | azul ultramar (001009)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	4.70%
Tuv = Transmisión de UV	4.60%

Características de energía solar

As = Absorción solar	76.00%
Rs = Reflexión solar	18.40%
Ts = Transmisión solar	5.60%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.21	0.05	0.16	0.25
Vidrio B	0.16	0.04	0.13	0.22
Vidrio C	0.10	0.03	0.08	0.18
Vidrio D	0.09	0.02	0.07	0.27

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 3	Class 4

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 3	Class 3

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Exterior

Serge 600 - gris | azul ultramar (001009)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	4.70%
Tuv = Transmisión de UV	4.60%

Características de energía solar

As = Absorción solar	77.60%
Rs = Reflexión solar	16.80%
Ts = Transmisión solar	5.60%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.22	0.05	0.17	0.25
Vidrio B	0.17	0.04	0.13	0.22
Vidrio C	0.11	0.03	0.08	0.18
Vidrio D	0.09	0.02	0.07	0.28

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 3	Class 4

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 3	Class 3

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno