



Serge 600 - gris | turquesa (001014)
Información técnica
FRENTE

DETRÁS


Anchos		160 cm 190 cm 220 cm 250 cm 270 cm 320 cm
Composición		Fibra de vidrio 42% - PVC 58%
Factor de apertura	NBN EN 410	5.00%
Peso	NF EN 12127	525.00 g/m ²
Espesor	ISO 5084	0.74 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 TRAMA 14.00 yarn/cm yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Solidez del color a la climatización/calefacción	ISO 105 B04	>7
Permeabilidad al aire	ISO 9237	580.00 l/m ² /s
Largo del rollo		50 m / 30 m para todos los anchos > 270cm
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistencia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M1
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B1
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Serge 600 - gris | turquesa (001014)
Información técnica

Resistencia al desgarre ISO 4674-1 methode 2		
↳ Original	URDIMBRE 8.50 daN	TRAMA 7.50 daN
↳ Después de la cámara climática -30°C	URDIMBRE 7.80 daN	TRAMA 7.50 daN
↳ Después de la cámara climática +70°C	URDIMBRE 8.20 daN	TRAMA 7.20 daN
Elongación hasta romper ISO 1421		
↳ Original	URDIMBRE 3.10 %	TRAMA 2.75 %
↳ Solidez del color a la luz artificial	URDIMBRE 4.00 %	TRAMA 2.90 %
↳ Solidez del color a la climatización/calefacción	URDIMBRE 3.50 %	TRAMA 2.80 %
↳ Después de la cámara climática -30°C	URDIMBRE 3.00 %	TRAMA 2.50 %
↳ Después de la cámara climática +70°C	URDIMBRE 2.85 %	TRAMA 2.50 %
Fuerza de rotura ISO 1421		
↳ Original	URDIMBRE 260.00 daN/5cm	TRAMA 225.00 daN/5cm
↳ Solidez del color a la luz artificial	URDIMBRE 240.00 daN/5cm	TRAMA 220.00 daN/5cm
↳ Solidez del color a la climatización/calefacción	URDIMBRE 240.00 daN/5cm	TRAMA 225.00 daN/5cm
↳ Después de la cámara climática -30°C	URDIMBRE 225.00 daN/5cm	TRAMA 200.00 daN/5cm
↳ Después de la cámara climática +70°C	URDIMBRE 180.00 daN/5cm	TRAMA 185.00 daN/5cm

Frente - Interior

Serge 600 - gris | turquesa (001014)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	6.30%
Tuv = Transmisión de UV	6.00%

Características de energía solar

As = Absorción solar	63.80%
Rs = Reflexión solar	28.90%
Ts = Transmisión solar	7.30%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.55	0.06	0.49	0.65
Vidrio B	0.55	0.05	0.50	0.72
Vidrio C	0.47	0.04	0.44	0.80
Vidrio D	0.28	0.02	0.26	0.88

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior

Serge 600 - gris | turquesa (001014)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	6.30%
Tuv = Transmisión de UV	6.00%

Características de energía solar

As = Absorción solar	68.80%
Rs = Reflexión solar	23.80%
Ts = Transmisión solar	7.30%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.58	0.06	0.52	0.69
Vidrio B	0.58	0.05	0.52	0.76
Vidrio C	0.49	0.04	0.45	0.83
Vidrio D	0.29	0.02	0.27	0.90

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual

Transmisión solar normal	Class 3	Buen efecto
Control del deslumbramiento	Class 1	Poco efecto
Privacidad de noche	Class 1	Poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 3	Buen efecto
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Frente - Exterior

Serge 600 - gris | turquesa (001014)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	6.30%
Tuv = Transmisión de UV	6.00%

Características de energía solar

As = Absorción solar	63.80%
Rs = Reflexión solar	28.90%
Ts = Transmisión solar	7.30%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.20	0.06	0.14	0.24
Vidrio B	0.16	0.05	0.11	0.21
Vidrio C	0.10	0.04	0.07	0.18
Vidrio D	0.08	0.02	0.06	0.26

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 3	Class 4

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 3	Class 3

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Exterior

Serge 600 - gris | turquesa (001014)

Características visuales

Tv = Transmisión visual de la luz	6.30%
Tuv = Transmisión de UV	6.00%

Características de energía solar

As = Absorción solar	68.80%
Rs = Reflexión solar	23.80%
Ts = Transmisión solar	7.30%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.21	0.06	0.15	0.25
Vidrio B	0.17	0.05	0.12	0.22
Vidrio C	0.11	0.04	0.07	0.18
Vidrio D	0.09	0.02	0.07	0.28

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 3	Class 4

Confort térmico Factor Qi = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 2	Class 2	Class 3	Class 3

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno