Natté 300 - gris perla | gris perla (007007)

Información técnica

FRENTE

DETRÁS

Anchos		200 cm | 250 cm | 320 cm
Composición		Fibra de vidrio 36% - PVC 64%
Factor de apertura	NBN EN 410	10.00%
Peso	NF EN 12127	330.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.30 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 yarn/cm TRAMA 18.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	M1
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	B1
└ Reino Unido	BS 5867	C
└ USA	NFPA 701	FR

Natté 300 - gris perla | gris perla (007007)

Información técnica

Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2			
└ Original		URDIMBRE 4.70 daN	TRAMA 4.90 daN	
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 4.80 daN	TRAMA 4.90 daN	
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 4.80 daN	TRAMA 4.90 daN	
Elongación hasta romper	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE 2.70 %	TRAMA 2.70 %	
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 3.10 %	TRAMA 3.20 %	
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 3.10 %	TRAMA 2.70 %	
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 2.70 %	TRAMA 2.70 %	
Fuerza de rotura	ISO 1421			
└ Original		URDIMBRE 140.00 daN/5cm	TRAMA 140.00 daN/5cm	
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 140.00 daN/5cm	TRAMA 140.00 daN/5cm	
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 135.00 daN/5cm	TRAMA 130.00 daN/5cm	
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 100.00 daN/5cm	TRAMA 120.00 daN/5cm	

Frente - Interior — Natté 300 - gris perla | gris perla (007007)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	15.40%
Tuv = Transmisión de UV	13.00%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	48.20%
Rs = Reflexión solar	33.60%
Ts = Transmisión solar	18.20%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.54	0.16	0.39	0.64
Vidrio B	0.53	0.13	0.40	0.70
Vidrio C	0.46	0.10	0.36	0.78
Vidrio D	0.28	0.06	0.22	0.88

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 2	Efecto moderado
Control del deslumbramiento	Class 0	Muy poco efecto
Privacidad de noche	Class 0	Muy poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 4	Efecto muy bueno
Uso de la luz de día	Class 2	Efecto moderado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior

Natté 300 - gris perla | gris perla (007007)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	15.40%
Tuv = Transmisión de UV	13.00%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	48.40%
Rs = Reflexión solar	33.40%
Ts = Transmisión solar	18.20%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.54	0.16	0.39	0.64
Vidrio B	0.53	0.13	0.40	0.70
Vidrio C	0.46	0.10	0.36	0.78
Vidrio D	0.28	0.06	0.22	0.88

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 2	Efecto moderado
Control del deslumbramiento	Class 0	Muy poco efecto
Privacidad de noche	Class 0	Muy poco efecto
Contacto visual con el exterior	Class 4	Efecto muy bueno
Uso de la luz de día	Class 2	Efecto moderado

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno