Natté 380P - gris perla | gris perla
(007007)

Información técnica

FRENTE

DETRÁS

Anchos		250 cm | 200 cm | 320 cm
Composición		Fibra de poliéster recubierta de PVC
Factor de apertura	NBN EN 410	5.00%
Peso	NF EN 12127	415.00 g/m²
Espesor	ISO 5084	0.42 mm
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 yarn/cm TRAMA 19.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7
Largo del rollo		30 m
Limpieza		Con agua y jabón
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica
Clasificación de resistancia al fuego		
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0
└ Francia	NF P92-503	
└ Italia	UNI 9177	Class 1
└ Alemania	DIN 4102	
└ Reino Unido	BS 5867	
└ USA	NFPA 701	FR

Natté 380P - gris perla | gris perla
(007007)

Información técnica

Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2		
└ Original	URDIMBRE 4.10 daN	TRAMA 3.65 daN	
└ Después de la cámara climatica -30°C	URDIMBRE 3.95 daN	TRAMA 3.80 daN	
└ Después de la cámara climatica +70°C	URDIMBRE 4.25 daN	TRAMA 3.65 daN	
Elongación hasta romper	ISO 1421		
└ Original	URDIMBRE 23.50 %	TRAMA 20.50 %	
└ Solidez del color a la luz artificial	URDIMBRE 23.00 %	TRAMA 21.00 %	
└ Después de la cámara climatica -30°C	URDIMBRE 23.00 %	TRAMA 20.00 %	
└ Después de la cámara climatica +70°C	URDIMBRE 24.00 %	TRAMA 21.50 %	
Fuerza de rotura	ISO 1421		
└ Original	URDIMBRE 165.00 daN/5cm	TRAMA 155.00 daN/5cm	
└ Solidez del color a la luz artificial	URDIMBRE 160.00 daN/5cm	TRAMA 160.00 daN/5cm	
└ Después de la cámara climatica -30°C	URDIMBRE 165.00 daN/5cm	TRAMA 165.00 daN/5cm	
└ Después de la cámara climatica +70°C	URDIMBRE 165.00 daN/5cm	TRAMA 165.00 daN/5cm	

Frente - Interior

Natté 380P - gris perla | gris perla (007007)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	6.20%
Tuv = Transmisión de UV	4.90%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	56.70%
Rs = Reflexión solar	33.00%
Ts = Transmisión solar	10.30%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.53	0.09	0.45	0.63
Vidrio B	0.53	0.07	0.46	0.70
Vidrio C	0.46	0.06	0.41	0.78
Vidrio D	0.28	0.03	0.25	0.87

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 3	Buen efecto
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 2	Efecto moderado
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno

Detrás - Interior

Natté 380P - gris perla | gris perla (007007)

Características visuales	
Tv = Transmisión visual de la luz	6.20%
Tuv = Transmisión de UV	4.90%

Características de energía solar	
As = Absorción solar	56.80%
Rs = Reflexión solar	32.90%
Ts = Transmisión solar	10.30%

Tejido + vidrio: factor G

	G	Te	Qi	SC
Vidrio A	0.53	0.09	0.45	0.63
Vidrio B	0.53	0.07	0.46	0.70
Vidrio C	0.46	0.06	0.41	0.78
Vidrio D	0.28	0.03	0.25	0.87

G = Transmisión total de energía solar / Te = Transmisión solar directa / QI = Factor de la transferencia secundaria del calor / SC = coeficiente de sombreado

Confort visual		
Transmisión solar normal	Class 4	Efecto muy bueno
Control del deslumbramiento	Class 3	Buen efecto
Privacidad de noche	Class 2	Efecto moderado
Contacto visual con el exterior	Class 2	Efecto moderado
Uso de la luz de día	Class 1	Poco efecto

Confort térmico Factor G = Energía solar total

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 1	Class 2

Confort térmico Facor QI = Factor de la transferencia secundaria del calor

Vidrio A	Vidrio B	Vidrio C	Vidrio D
Class 0	Class 0	Class 0	Class 1

Class 0 = Muy poco efecto / 1 = Poco efecto / 2 = Efecto moderado / 3 = Buen efecto / 4 = Efecto muy bueno